



GYMFIT 50

Proprietà		Norme		Unità di misura		Risultati	
DESCRIZIONE							
Superficie		PUR					
Backing		Schiuma di PVC a cellule chiuse					
Spessore		EN ISO 24346	mm	5			
Strato d'usura		EN ISO 24340	mm	0,7			
Peso		EN ISO 23997	g/m²	2900			
Altezza rotoli		EN ISO 24341	m	2			
Lunghezza rotoli		EN ISO 24341	m	20 ± 10%			
CLASSIFICAZIONE							
Specifiche di prodotto		EN 651 Pavimento vinilico ad uso indoor EN 14904 nella sotto struttura					
Isolamento acustico		EN ISO717-2	dB	8			
Resistenza termica		-	m²K/W	0,045			
Reazione al fuoco		EN 13501	-	Cfl-s1			
PROPRIETA' SPORTIVE							
Friction		EN 13036-4	-	80-110			
Assorbimento urti		EN 14808	%	14			
Deformazione verticale		EN 14809	mm	0,33			
Rimbalzo palla		EN 12235	%	100			
Lucentezza		EN 2813	%	< 30			
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Stabilità dimensionale		EN ISO 23999	%	± 0,2			
Resistenza all'impronta		EN 1516	mm	<0,5			
Resistenza ai pesi rotolanti		EN 1569	1500 N	no danni			
Stabilità del colore		ISO 105 B02	-	6			
Resistenza ai prodotti chimici		EN ISO 26987	-	no change			
Resistenza all'abrasione		EN ISO 5470-1	mg/1000cicli	< 250			
COLORI E ALTRO							
 1360  3338  5016  6215  7338  2519-371							
Garanzia anni:		 					
Trattamento igienico applicato :		 					
senza solventi e metalli pesanti.							

AGCF srls

Corso Mazzini 37 48018 Faenza (RA)